



安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Silicone Oil(Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

制浆用消泡剂 XPJ-1001

1、典型特点

外观	白色乳状液
离子型	非离子型
固体含量	(5-30) %
密度	1.0±0.1 (25°C)
粘度	100-800 (mpas.25°C)
稳定性	无分层、沉淀 (3000rpm/15min)
PH 值	7-9
保质期	6 个月

2、产品简介

XPJ-100 系列有机硅消泡剂是由改性聚硅氧烷为主要材料及其他特殊助剂复配而成，其显著特点是耐高温耐强碱，且在高温强碱条件下迅速消泡，持久抑泡，比普通有机硅消泡剂具有长的多的抑泡时间，故用量减少，可用在高温、高碱度等条件比较苛刻的化学清洗中及化工反应中使用，如在造纸行业的高温强碱蒸煮洗浆工序及作为纺织印染行业中的强碱型精炼剂中使用，具有较好的消、抑泡性能，由于消泡性能优良，故在造纸真空转鼓上脱除黑液彻底，因而洗涤水用量减少时也减少了漂白剂的使用量，由于热稳定性好，不会因受热而分解污染设备。

3、用途

用于化学制浆中高温真空洗浆机中的消除泡沫
其他水性的高温强碱的化学、物理过程中消、抑泡

4、使用方法

在洗浆中，可先用水稀释 10 倍后流加到真空洗浆鼓前。（稀释后应及时用完，不能长期存放）
可添加到助剂中起消、抑泡作用，即直接使用
添加量：每吨干纸为 200g 左右。

5、包装

我公司采用 25kg、50kg、200kg 塑料桶及 200kg 内涂铁桶包装

6、储存和运输

适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒，不可在消泡剂中加酸、碱、盐等物质。用水稀释后不能长期存放，储藏一年内不会分层，若超过此期限有分层破乳现象出现，可在使用前搅拌

Add: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158 Fax: 86-552-3822922 Website: www.siliconeoil.cn or www.siliconeoil.net



安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Silicone Oil(Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路985号日月科技园

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

电话：0086-552-3827158

Tel: 0086-552-3827158

传真：0086-552-3822922

Fax: 0086-552-3822922

均匀，不影响使用效果，按非危险品运输。

7、使用安全

客户在每次批量使用本产品前，应仔细阅读产品说明书，并作必要的消泡试验，以确保使用安全。如果您对 product 有疑问，请联系我们，我公司将竭诚为您服务。

本资料是基于我们目前所拥有的知识和经验编写而成，因此本资料不得用于替代您在大规模或批量使用我公司产品时，就其是否完全满足您的特点要求所需的任何试验。由于产品不符合销售质量指标而造成的损失，本公司只承担退还货款或替换产品。我们所提供的应用或使用建议仅供参考。